

Kvalita Filtračních Tkanin

Filter Fabric Qualities

Tkanina Fabric	Bavlna Cotton	Polyester Polyester	Skelné vlákno Glass	Nylon Nylon	Meta-aramid Nomex	Polypropylén Polypropylene
Specifická gravitace Specific Gravity	1,55	1,38	2,26	1,14	1,14	0,9
Pevnost v tahu Tensile Strength	44-109	64-124	200-215	58-128	58-128	50-85
Odírání a ohyb Abrasion and Flex	Vyhovující Fair	Velmi Dobrá Very Good	Špatná Poor	Vynikající Excellent	Velmi dobrá Very Good	Velmi Dobrá Very Good
Slabé kyseliny Weak Acids	Špatná Poor	Velmi Dobrá Very Good	Vynikající Excellent	Vyhovující Fair	Vyhovující Fair	Vynikající Excellent
Silné kyseliny Strong Acids	Špatná Poor	Dobrá Good	Dobrá Good	Špatná Poor	Špatná Poor	Vynikající Excellent
Slabé zásady Weak Alkali	Vynikající Excellent	Dobrá Good	Vyhovující Fair	Vynikající Excellent	Vynikající Excellent	Vynikající Excellent
Silné zásady Strong Alkali	Excellent	Poor	Poor	Excellent	Excellent	Excellent
Rozpouštědla Solvents	Dobrá Good	Dobrá Good	Dobrá Excellent	Dobrá Good	Dobrá Good	Vyhovující Fair
Teplota °C Temperature °C	93-115	135-163	260-315	135-149	204-232	93-104